

BauderSMARAGD zöld-fehér

Műszaki adatlap

| | | | |
|--|---|---|--|
| Alkalmazási terület: | Top-polimerbitumenes hegeszthető zárólemez FLL szerinti gyökérállósággal | | |
| Felület | felül: | palazúzalék, zöld-fehér | |
| | alul: | fóliakasírozás | |
| Hordozóbetét | típus: | poliészterrács kb. 300 g/m² | |
| Termékszám: | 1715 0000 | | |
| Alkalmazási típus DIN V 20000-201 szerint: | DO/E1 PYE KTP 300 S5 | | |
| Alkalmazási típus DIN V 20000-202 szerint: | BA PYE KTP 300 S5 | | |

| Tulajdonság | Vizsg. eljárás | Egység | Követelmény |
|---|----------------------------|-----------|---|
| Hosszúság | DIN EN 1848-1 | m | 5,0 |
| Szélesség | DIN EN 1848-1 | m | 1,0 |
| Vastagság | DIN EN 1849-1 | mm | 5,2 |
| Hidegtűrés | DIN EN 1109 | °C | felső oldal: ≤ -25 alsó oldal: ≤ -40 |
| Hőállóság | DIN EN 1110 | °C | felső oldal: ≥ +150 alsó oldal: ≥ +120 |
| Szakítószilárdság: maximális húzóerő | DIN EN 12311-1 | N / 50 mm | hossz: ≥ 1450 kereszt: ≥ 1450 |
| Szakítószilárdság: nyújthatóság | DIN EN 12311-1 | % | hossz: ≥ 23 kereszt: ≥ 23 |
| Egyenesség | DIN EN 1848-1 | mm / 10m | ≤ 20 |
| Vízállóság A és T típus szerint | DIN EN 1928 Verf. B | - | megfelel |
| Tűzállóság | DIN EN ISO11925-2 | - | E osztály DIN EN 13501-1 szerint |
| Besorolás külső hőterjedési osztály szerint | DIN V ENV 1187 | - | megfelel* |
| Gyökérállóság | FLL | - | megfelel |
| Látható hiányosság | DIN EN 1850-1 | - | nincs látható hiányosság |
| Rétegelválasztási ellenállás | DIN EN 12316-1 | N / 50 mm | határérték nincs megadva |
| Nyírási ellenállás | DIN EN 12317-1 | N / 50 mm | határérték nincs megadva |
| Ellenállóság ütészerrű terhelésre | DIN EN 12691 | mm | határérték nincs megadva |
| Ellenállóság statikus terhelésre | DIN EN 12730 | kg | határérték nincs megadva |
| Mérettartósság | DIN EN 1107-1 | % | ≤ 0,1% |
| Mesterséges öregedés DIN EN 1296 | DIN EN 1109 DIN EN 1110 | °C °C | határérték nincs megadva |

*rendszerben vizsgálva

A megadott adatok középértékek, a tényleges adatok a megengedett értékhatáron belül ettől eltérhetnek.



A megfelelőségi tanúsítványt kiállító intézet azonosító száma: 1724
Gyártói termelésellenőrzési bizonyítvány száma: 021101 / 021201
(06)
DIN EN 13707, DIN EN 13969

BauderSMARAGD zöld-fehér

Termékismertető

| | | |
|--|--|---|
| Alkalmazási terület: | Top-polimerbitumenes hegeszthető zárólemez, FLL szerinti gyökérállósággal | |
| Felület | felül: | palazúzalék, zöld-fehér |
| | alul: | fóliakasírozás |
| Hordozóbetét | típus | Poliészterrács kb. 300 g/m² |
| Termékszám: | 1715 0000 | |
| Alkalmazási típus DIN V 20000-201 szerint: | DO/E1 PYE KTP 300 S5 | |
| Alkalmazási típus DIN V 20000-202 szerint: | BA PYE KTP 300 S5 | |

- Termékleírás** Top-polimerbitumenes hegeszthető, gyökérálló zárólemez extrém mechanikai terhelhetőségű poliészterfátyol hordozóbetéttel, A különösen magas hőállóság érdekében a felső oldal APP bitumennel ellátott. Az alsó oldal SBS bitumenes.
- Alkalmazási terület** Top-polimerbitumenes hegeszthető zárólemez alkalmas egy –és többretegű bitumenalapú lapostető vízszigeteléshez.
- Felhasználás** A BauderSMARAGD palazúzalékos lemezt teljes felületen kell az első vízszigetelő rétegre hegeszteni. A hossz- és keresztirányú toldásokat 8-10 cm szélességben kell hegeszteni. A varratokat és csatlakozásokat eltolva elhelyezni.
- Tárolás** A Bauder bitumenes lemezek tekercsben, állítva, UV sugárzástól, nedvességtől és hőtől védve tárolandók. Hidegben történő felhasználás esetén gondoskodni kell a tekercsek hőmérsékletének „előkészítéséről”.
- Hulladékkezelés** A bitumenes hulladék a háztartási hulladékkal, vagy a háztartási jellegű, ipari hulladékkal együtt kezelhető (Európai Hulladék Katalógus EWC szám 170302 „aszfalt és kátránymentes bitumen keverék”).



A megfelelőségi tanúsítványt kiállító intézet azonosító száma: 1724
Gyártói termelésellenőrzési bizonyítvány száma: 021101 / 021201
(06)
DIN EN 13707, DIN EN 13969